

**ÜRÜN ADI****: HB POLİÜRETAN SON KAT****TANIM**

: Poliüretan / Akrilik - alifatik izosiyanat esaslı iki bileşenli High Build bir sonkattır. Mat ve elastik bir yapıdadır. Çizilme direnci oldukça yüksektir.

UYGULAMA ALANI

: Basketbol, voleybol ve hentbol sahaları gibi spor zemin kaplamalarında, atmosferik koşullara dayanıklılık ve renk stabilitesi aranan sistemlerde son kat olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu	:PFLR-5200 ALM
Parlaklık	: Mat
Yoğunluk	:1,25-1,35 gr/ml (Renge Bağlı)
Katı Madde Karışım (%)	:Ağırlıkça 71±2 (Renge Bağlı) :Hacimce 63±2 (Renge Bağlı)
Uygulama Tineri	:T-400 (Akrilik tiner)
Sertleştirici Oranı	:Ağırlıkça : 3:1
Karışım Ömrü	:6-8 Saat /20°C,200 g.
Uygulama Şekli	:Havalı Püskürtme, Havasız Püskürtme, Daldırma, Elektrostatik
Sarfıyat	:11-12 m ² / lt (50 µ kuru film kalınlığı)
Uygulama Viskozitesi	:18-25 sn/DINCUP4/20°C
Kuruma Süresi	:Toz Kuruma :20 dk 20°C :Dokunma Kuruması :60 dk 20°C :Montaj Kuruması :8 saat 20°C :Fırın Kuruma :30 dk 80°C
Alevlenme Noktası	:> 21°C

AMBALAJ ŞEKLİ**: A/B: 15+5 = 20 kg takım****UYGULAMA ŞEKLİ**

: HB Poliüretan Sonkat (PFLR-5200 AL) ağırlıkça 3:1 oranında poliüretan sertleştirici ile karıştırılır. Gerekirse uygulama viskozitesine gelmesi için % 5-15 T-400 Poliüretan Tiner ilave edilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

: Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

: Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak

NOT: Yukarıdaki bilgiler profesyonel kullanıcılar için laboratuvar çalışmaları ile saha uygulama çalışmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kuruluşa özel uygulamalar ve yeni tasarım çalışmaları için Teknik Servisimize danışılması önerilir. Uygun olmayan koşullarda ve kontrolümüz altında olmayan çalışmalarda firmamız sorumlu değildir. www.purpox.com

sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.